

Massetto cementizio tradizionale a posa rapida

DESCRIZIONE Premiscelato a secco a base di inerte selezionato in curva adeguatamente ricomposta, leganti idraulici speciali e additivi specifici.

VOCE DI CAPITOLATO **AP FLUID di Asole Pavimenti s.r.l.** è un massetto a base cementizia premiscelato a secco a base di inerte selezionato, leganti idraulici speciali e additivi specifici per migliorare la lavorabilità, che non necessita dell'aggiunta di inerti o leganti o additivi. Miscelare con sola acqua al fine di ottenere un massetto con resistenza meccanica a compressione a 28 gg superiore a 20 N/mm² e resistenza meccanica a flessione superiore a 4 N/mm².

CAMPO DI APPLICAZIONE **AP FLUID** è un massetto cementizio idoneo per la preparazione di sottofondi per la successiva posa di pavimenti ceramici, moquette, parquet, linoleum, pavimenti resili, destinati all'edilizia abitativa e al terziario. Può essere applicato su supporti in calcestruzzo alleggerito, cemento espanso e massetti cementizi in genere, fermo restando che lo stesso sia reso indipendente mediante barriera vapore e giunto salvabordo. Idoneo su impianti di riscaldamento a pavimento. Per applicazioni su supporti diversi da quelli elencati consultare il nostro servizio tecnico.

CARATTERISTICHE TECNICHE AP FLUID

secondo norma UNI EN 13813

CLASSIFICAZIONE	CT-C20-F4
PH	Basico
PEDONABILITÀ	24-36 ore in funzione delle condizioni di posa
CONSUMO TEORICO	19 kg/m ² per cm di spessore
DIAMETRO MASSIMO	3 mm
PESO SPECIFICO	1800 kg/m ³ det. in caduta lib.
ACQUA D'IMPASTO	13,5% c.ca
SPESSORE MINIMO DI APPLICAZIONE	5 cm
TEMPO D'IMPIEGO	30 minuti c.ca dopo l'impasto
RITIRO IGROMETRICO	< a 350 micron/m
RES. MECC. A FLESS. A 28 G	4 N/mm ² (F4)
RES. MECC. A COMPRESS. A 28 GG	20 N/mm ² (C20)
TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C E 50% U.R.	70 gg fino a sp. 5 cm
REAZIONE AL FUOCO	Classe A1 fl
CONDUCIBILITÀ TERMICA	1,40 W/mK (valore tabulato)
MASSA VOLUMICA	2100 kg/m ³